

Uapoly 9008

Special aliphatic aqueous polyurethane dispersions
特种脂肪族水性聚氨酯分散体**DESCRIPTION AND KEY PERFORMANCE PROPERTIES / 概述**

Uapoly 9008 是一款自干型特种脂肪族水性聚氨酯分散体。采用特殊原料合成的高新科技水性聚氨酯产品，其光泽度好，成膜通透，胶膜软且不回粘，层间附着力好，耐黄变、耐曲挠、耐刮擦性能好，对 PET/PVC 等基材附着力好，适用于皮革、柔韧纺织品、吸塑油、薄膜墨等行业。

ALS SPECIFICATIONS / 技术指标

Appearance / 外观	蓝相半透明液体	Particle Charge / 离子类型	阴离子
Solids Content / 固含, %	35±1	PH 值	8.5±1
Viscosity / 粘度, 涂-4 杯/s	15±5		

TYPICAL CHARACTERISTICS / 特点

拉伸断裂强度: 30Mpa; 断裂伸长率: 500%; 透明性: 完全透明; 耐水性: 浸泡 24h 胶膜吸水率约 6%; 附着力: 0 级。

APPLICATION GUIDELINES / 应用领域

适用于皮革、柔韧纺织品、吸塑油、薄膜墨等行业。

OPERATION INSTRUCTION / 使用说明

Uapoly 9008	80
消泡剂	0.01
成膜助剂 (DPM/DPnB) / 水	2/17.5
润湿剂	0.1
流平剂	0.1
增稠剂	适量

说明: 配方中成膜助剂、消泡剂、润湿剂及流平剂等的用量仅供参考, 尽量使用非硅类助剂。

PACKING AND SAVE / 包装与储存

- 60KG、120KG 塑料桶装;
- 存于 5—30℃ 室内阴凉干燥处; 在高温或曝光情况下, 保质期将会显著缩短;
- 未开罐情况下自生产日期起保质期六个月。

The information contained in this document is based on trials carried out by our Technical centers and data selected from literature, but shall in no event be held or constitute or imply any warranty or undertaking, expressed or implied, or commitment on our part. Our formal specifications define the limit of our commitment. No liability whatever can be accepted by Copolymerline with regard to the handling, processing or use of the product or products concerned which must in all cases be employed in accordance with all relevant laws and/or regulations in force in the country or countries concerned.

联固精细化学有限公司

www.uachemicals.com

广州: 广州市黄浦区荔香路 10 号和安堡商务中心 1—1313 室 电话: 020-82277517 传真: 020-82287484

上海: 上海市闸北区广中西路 777 弄 99 号江裕大厦 806 室 电话: 021-63072150 传真: 021-63097157

天津: 天津市河东区新开路 42 号创智大厦 1 号楼 906 室 电话: 022-24416410 传真: 022-24416410